

BauderBIT G 200 DD

Műszaki adatlap

Alkalmazási terület:	Bitumenes vízszigetelő lemez		
Felület	felül:	Homokszórás	
	alul:	Homokszórás	
Hordozóbetét	típus:	Üvegszövet 200 g/m²	
Termékszám:	0801 0000		
Alkalmazási típus DIN V 20000-201 szerint:	DU/E2 G 200 DD		
Alkalmazási típus DIN V 20000-202 szerint:	BA G 200 DD és MSB G 200 DD		

Tulajdonság	Vizsg. eljárás	Egység	Követelmény
Hosszúság	DIN EN 1848-1	m	10,0
Szélesség	DIN EN 1848-1	m	1,0
Vastagság	DIN EN 1849-1	mm	határérték nincs megadva
Minimum oldható anyag tartalom	DIN 52 123	g/m ²	1600
Hidegtűrés	DIN EN 1109	°C	≤ 0
Hőállóság	DIN EN 1110	°C	≥ 70
Szakítószilárdság: maximális húzóerő	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	hossz: ≥ 1000 kereszt: ≥ 1000
Szakítószilárdság: nyújthatóság	DIN EN 12311-1	%	hossz: ≥ 2 kereszt: ≥ 2
Egyenesség	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vízállóság A és T típus szerint	DIN EN 1928	-	megfelel
Tűzállóság	DIN EN ISO11925-2	-	E osztály DIN EN 13501-1 szerint
Besorolás külső hőterjedési osztály szerint	DIN V ENV 1187	-	megfelel*, Broof(t1)
Látható hiányosság	DIN EN 1850-1	-	nincs látható hiányosság
Rétegelváltási ellenállás	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Nyírási ellenállás	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság ütészzerű terhelésre	DIN EN 12691	mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság statikus terhelésre	DIN EN 12730	kg	határérték nincs megadva
Mérettartósság	DIN EN 1107-1	%	határérték nincs megadva
Mesterséges öregedés DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	határérték nincs megadva
	DIN EN 1110	°C	

*rendszerben vizsgálva

A megadott adatok középpértékek, a tényleges adatok a megengedett értékhatáron belül ettől eltérhetnek.



A megfelelőségi tanúsítványt kiállító intézet azonosító száma: 1724

Gyártói termelésellenőrzési bizonyítvány száma: 021101/022101/023101/024101/021201/022201/023201/024201 (06)

DIN EN 13707, DIN EN 13969

BauderBIT G 200 DD

Műszaki adatlap

Alkalmazási terület:	Bitumenes vízszigetelő lemez	
Felület	felül:	Homokszórás
	alul:	Homokszórás
Hordozóbetét	típus:	Üvegszövet 200 g/m²
Termékszám:	0801 0000	
Alkalmazási típus DIN V 20000-201 szerint:	DU/E2 G 200 DD	
Alkalmazási típus DIN V 20000-202 szerint:	BA G 200 DD és MSB G 200 DD	

Termékleírás	BauderBIT G 200 DD oxidbitumenes tető vízszigetelő lemez üvegszövet hordozóbetéttel.
Alkalmazási terület	Oxidbitumenes vízszigetelő lemez alkalmas DIN18195 előírásaink megfelelő vízszigeteléshez, illetve vízszintes padlószigeteléshez.
Felhasználás	A BauderBIT G 200 DD lemezt teljes felületen forró bitumennel az aljzatra ragasztani. Vízszintes szigetelésként szabadon fektetni, a hossz- és keresztirányú toldások átfedése $\geq 200\text{mm}$ legyen. Az átlapolások ragasztása megengedett.
Tárolás	A Bauder bitumenes lemezek tekercsben, állítva, UV sugárzástól, nedvességtől és hőtől védve tárolandók. Hidegben történő felhasználás esetén gondoskodni kell a tekercsek hőmérsékletének „előkészítéséről”.
Hulladékkezelés	A bitumenes hulladék a háztartási hulladékkal, vagy a háztartási jellegű, ipari hulladékkal együtt kezelhető (Európai Hulladék Katalógus EWC szám 170302 „aszfalt és kátránymentes bitumen keverék”).