

BauderFLEX WF 5 mm

Műszaki adatlap

Alkalmazási terület:	Elasztomerbitumenes hegeszthető zárólemez, FLL szerint gyökérálló		
Felület	felül:	Pala, zöld	
	alul:	Fóliakasírozás	
Hordozóbetét	Típus és tömeg:	Poliészterfátyol	
Termékszám	1938 0000		

Tulajdonság	Vizsg. eljárás	ME	Követelmény
Hosszúság	DIN EN 1848-1	m	8,0
Szélesség	DIN EN 1848-1	m	1,0
Vastagság	DIN EN 1849-1	mm	5,0
Hidegtűrés	DIN EN 1109	°C	≤ -25
Hőállóság	DIN EN 1110	°C	≥ +100
Szakítószilárdság: maximális húzóerő	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	hossz: ≥ 800 kereszt: ≥ 800
Szakítószilárdság: nyújthatóság	DIN EN 12311-1	%	hossz: ≥ 15 kereszt: ≥ 15
Egyenesség	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vízállóság	DIN EN 1928 B tip.	-	megfelel
Tűzállóság	DIN EN ISO 11925-2	-	E osztály DIN EN 13501-1 szerint
Besorolás külső hőterjedési osztály szerint ^{a)}	DIN ENV 1187	-	Broof (t1)
Látható hiányosság	DIN EN 1850-1	-	nincs látható hiányosság
Rétegelváltási ellenállás	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Nyírési ellenállás	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság ütészzerű terhelésre	DIN EN 12691	mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság statikus terhelésre	DIN EN 12730	kg	határérték nincs megadva
Mérettartósság	DIN EN 1107-1	%	határérték nincs megadva
Mesterséges öregítés MSZ EN 1296 szerint	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	határérték nincs megadva
Gyökérállóság	DIN EN 13948	-	FLL szerint megfelelő

^{a)} A külső hőterjedési osztály szerinti besorolás egy olyan rendszervizsgálat, amelyet a rendszer egyes, nem a Bauder GmbH&Co.KG által gyártott vagy forgalmazott alkotói befolyásolhatnak. Az egyes termékekre vonatkozó teljesítmény így nem adható meg.

A megadott adatok középértékek, a tényleges adatok a megengedett értékhatáron belül ettől eltérhetnek.



A megfelelőségi tanúsítványt kiállító intézet azonosító száma: 1724

Gyártói termelésellenőrzési bizonyítvány száma : 021101/ 021201

(06)

DIN EN 13707, DIN EN 13969