

Bauder SBS

Elasztomerbitumenes vízszigetelő lemezek



Érvényes 2015. április 1 - től

A változtatás jogát fenntartjuk.

Bauder SBS

Műszaki adatok

A Bauder SBS bitumenes vízszigetelő lemezek poliészterfátyol vagy üvegszövet hordozóbetétrel ellátott polimerbitumenes lemezek, melyek alkalmazhatók a tetők vízszigetelésének első és zárórétegeként.

■ Bauder PYE PV 200 S 5 EN

Elasztomerbitumenes hegeszthető zárólemez poliészterfátyol hordozóbetétrel és kiváló hideghajlíthatósággal. Felső oldalán palaszórással, alsó oldalán fóliával ellátott.

Alkalmazható csapadékvíz elleni szigetelés zárórétegeként, valamint talajvíz és talajnedvesség elleni épületszigeteléshez.

■ Bauder PYE PV 200 S 4 EN

Elasztomerbitumenes hegeszthető zárólemez poliészterfátyol hordozóbetétrel és kiváló hideghajlíthatósággal. Felső oldalán palaszórással, alsó oldalán fóliával ellátott.

Alkalmazható csapadékvíz elleni szigetelés zárórétegeként, valamint talajvíz és talajnedvesség elleni épületszigeteléshez.

■ Bauder PYE G 200 S 4t

Elasztomerbitumenes hegeszthető lemez üvegszövet hordozóbetétrel és kiváló hideghajlíthatósággal. Felső oldalán finomszórással, alsó oldalán fóliával ellátott.

Alkalmazható csapadékvíz elleni szigetelés első rétegeként, valamint talajvíz és talajnedvesség elleni épületszigeteléshez.

■ Bauder EP 4 ard

Elasztomerbitumenes hegeszthető lemez poliészterfátyol hordozóbetétrel. Felső oldalán palaszórással és 10 cm széles átlapolási sávval, alsó oldalán fóliával ellátott.

Alkalmazható csapadékvíz elleni szigeteléshez, valamint talajvíz és talajnedvesség elleni épületszigeteléshez.

■ Bauder E - KV 4t

Elasztomerbitumenes hegeszthető lemez poliészterfátyol hordozóbetétrel. Felső oldalán talkumszórással, alsó oldalán fóliával ellátott.

Alkalmazható csapadékvíz elleni szigetelés első rétegeként, valamint talajvíz és talajnedvesség elleni épületszigeteléshez.



Bauder SBS	PYE PV 200 S 5 EN	PYE PV 200 S 4 EN	PYE G 200 S 4	Bauder EP 4 ard	Bauder E - KV 4t
Leírás	Elasztomer-bitumenes hegeszthető lemez, zárólemez	Elasztomer-bitumenes hegeszthető lemez, zárólemez	Elasztomer-bitumenes hegeszthető lemez, első lemez	Elasztomer-bitumenes hegeszthető lemez, záró lemez	Elasztomer-bitumenes hegeszthető lemez, első lemez
Bedolgozás	hegesztés (lángolvasztással)	hegesztés (lángolvasztással)	hegesztés (lángolvasztással)	hegesztés (lángolvasztással)	hegesztés (lángolvasztással)
Felső oldal	palazúzalék	palazúzalék	finom homokszórás	palazúzalék	talkumszórás
Alsó oldal	fólia	fólia	fólia	fólia	fólia
Hordozóbetét	poliészterfátyol 250 g/m ²	poliészterfátyol 250 g/m ²	üvegszövet 200 g/m ²	poliészterfátyol 250 g/m ²	poliészterfátyol 250 g/m ²
Hossz(m) DIN EN 1848-1	5	7,5	5	8	10
Szélesség(m) DIN EN 1848-1	1	1	1	1	1
Vastagság(mm) DIN EN 1849-1	5,2	4,2	4	4	4
Hideghajlíthatóság (°C) DIN EN 1109	≤-25	≤-25	≤-25	≤-20	≤-15
Hőállóság(°C) DIN EN 1110	≥+100	≥+100	≥+100	≥+100	≥+100
Szakítószilárdság: max.húzóerő (N / 50 mm), DIN EN 12311-1	≥ 800	≥ 800	≥ 1000	≥ 500	≥ 800
Szakítószilárdság: nyújthatóság (%) DIN EN 12311-1	≥ 35	≥ 35	≥ 2	≥ 15	≥ 35
Cikkszám	1773 2000	1765 2000	1745 0000	1932 0000	1754 0007

