



# DuPont™ Tyvek® Solid



## Alkalmazás:

Hajlékony vízszigetelő  
lemezek – 1. rész:  
Átfedésezett tetőfedések  
alátétlemezei

EN 13859-1 (2005. Feb.)



## Alkalmazás:

Hajlékony vízszigetelő  
lemezek – 2. rész:  
Falburkolatok  
alátétlemezei

EN 13859-2 (2004. Dec.)



Típus megnevezése: **2480B**

Hordozó típusa: **HD-PE**

Nyelv: **Magyar**

Alkalmazható: **Magyarország**

TULAJDONSÁG	ELJÁRÁS	MÉRTÉK- EGYSÉG	NÉVÉRTÉK (közéérték)	TOLERANCIA	
				Minimum	Maximum
Hosszúság (m-ben megadva)	EN 1848-2	%	Ügyfélre vonatkozó	0	-
Szélesség (m-ben megadva)	EN 1848-2	%	Ügyfélre vonatkozó	-0,5	+1,5
Mérettűrés	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Súly	EN 1849-2	gr/m <sup>2</sup>	82	74	90
Tűzállósági besorolás	EN 11925-2	Osztály	E	Üveggyapoton és fán tesztelve	
Vízzársági besorolás	EN 1928 (eljárás A)	Osztály	W1	-	-
Páraáteresztő-képesség (s <sub>d</sub> )	EN ISO 12572	m	0,03	0,015	0,05
Húzószilárdság (hosszirányban)	EN 12311-1	N/50mm	250	200	300
Szakadási nyúlás (hosszirányban)	EN 12311-1	%	10	6	14
Húzószilárdság (harántirányban)	EN 12311-1	N/50mm	210	160	260
Szakadási nyúlás (harántirányban)	EN 12311-1	%	15	10	20
Hosszirányú szögkiszakadási erő	EN 12310-1	N	90	60	120
Haránt irányú szögkiszakadási erő	EN 12310-1	N	85	60	110
Légzárás	EN 12114	m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> hr 50Pa)	-	-	0,1
Méretbeli stabilitás (hossz- & harántirányban)	EN 1107-2	%	-	-	1
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	°C	-	-	-40
Mesterséges öregítés UV és hó hatására	EN 1297 & EN 1296	Maradvány érték	öregített / új anyag		
Húzószilárdság (hosszirányban)	EN 12311-1	%	90	-	-
Szakadási nyúlás (hosszirányban)	EN 12311-1	%	85	-	-
Húzószilárdság (harántirányban)	EN 12311-1	%	90	-	-
Szakadási nyúlás (harántirányban)	EN 12311-1	%	85	-	-
Vízállóság	EN 1928 (A)	Osztály	W1	-	-
<b>TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK</b>					
Hőállóság	-	°C	-	-40	+100
UV-rezisztancia	-	hónap	-	-	4
Termék- / Funkciós rétegvastagsága	-	µm	220	-	-
Vízoszlop magasság átnedvesedés nélkül	EN 20811	m	-	2	-
Szélálló	-	-	igen	-	-

**Hatályba lépés időpontja: 03.03.2009**

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.  
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg  
Tyvek® Customer Service  
Fax +352 3666 5018

DuPont Magyarország Kft.  
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.  
Infoline: +36 80 204975

E-mail: [infotyvek@hun.dupont.com](mailto:infotyvek@hun.dupont.com)

[www.construction.tyvek.com](http://www.construction.tyvek.com)

Néhány vizsgálati eljárás módosításra került az EN 13859-1&2 szabványnak megfelelően és/vagy a DuPont DIN EN ISO 9001 (2000) tanúsított minőségügyi rendszerének megfelelően (a részletekre vonatkozóan kérjük vegyék fel a kapcsolatot helyi DuPont képviselőjével). A fenti információ megfelel a tárgyra vonatkozó jelenlegi tudásunknak. A fenti információ a Tanács 1988. december 21-én hozott 89/106/EEC számú, a jogközelítésről, a tagállamok építési termékekkel kapcsolatos szabályozásáról és közigazgatási előírásairól szóló irányelvnek megfelelően kerültek ajánlásra. Nem célja helyettesíteni semmilyen tesztelést, amelyet a felhasználó abból a célból végezne el, hogy meghatározza termékeink megfelelőségét bármilyen más célú felhasználásra, mint az itt részletezett felhasználás. A fenti információ felülvizsgálat tárgyát képezheti, amennyiben új ismeretek és tapasztalatok válnak elérhetővé. Mivel nem tudjuk előre átlátni az aktuális végfelhasználási feltételek és körülmények valamennyi variációját, a DuPont nem vállal garanciát és felelősséget a fenti információkkal kapcsolatban semmilyen más célú felhasználás esetén, mint az itt részletezett felhasználás. E kiadványban semmi sem tekinthető felhatalmazási engedélynek vagy ajánlásnak bármilyen szabadalmi jog megsértéséhez. A termékbiztonsági információk kérésre elérhetők. Ez az adatlap egy nyomtatott dokumentum, amely nem érvényes aláírás nélkül.

