

Termék megnevezése:	Isoflex Soft és Soft-S alátétfóliák	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a	
Mérete, kiszérelése:	1,5m*50fm-75m2/tekercs	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Nem páraáteresztő alátétfóliák - Kétszeresen átszellőztetett tetőszerkezetekben, a héjalás alá bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható alátéttrétegek	
Anyaga:	Egyoldalon speciális hőviszszaverő, vízlepergető, szürke bevonattal ellátott polietilén-szövet alapú tetőfólia, belső oldala bevonat nélküli (zsákszerűen szövött PE szálakkal).	

Tulajdonság:	Vizsgálati módszer	Termékjellemző Isoflex SOFT ; Isoflex SOFT-S
Tekercshossz	MSZ EN 1848 - 2	50m (-)0%
Tekercsszélesség	MSZ EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Egyenesség	MSZ EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Egység súly	MSZ EN 1849 - 2	100g/m2 (- 15g;+ 10g); 120g/m2 (- 15g;+ 10g)
Gyúlékonyság	MSZ EN 13501-1, MSZ EN ISO 11925-2	Euroclasse F
Vízzárság	MSZ EN 1928	W1
Páraáteresztő képesség (Sd)	MSZ EN 1931	20m ; 24m
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)	MSZ EN 12311-1	400N/370N ± 10% ; 480N/370N ± 10%
Szakítószil. változás - öregítés után (Hossz/Kereszt)	MSZ EN 12311-1	(-) 20% / (-) 25%
Nyúlás (Hossz / Kereszt)	MSZ EN 12311-1	> 10% / >15%
Nyúlás változás - öregítés után (Hossz/Kereszt)	MSZ EN 12311-1	(-) 10% / (-) 10%
Továbbszakító erő (Hossz/Kereszt)	MSZ EN 12310-1	110N ± 30% / 100N ± 30%
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	MSZ EN 1109	(-) 10C

Beépítésének szabályai:

Alátét héjazatként a vonatkozó előírásoknak (Magyarországon: DIN 4108; Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei - (ÉMSZ, 2006); Tervezési és alkalmazási útmutató - (Masterplast Group Zrt.) megfelelően kell beépíteni. Mivel az Isoflex Soft és Soft-S termékek nem páraáteresztő alátétfóliák, felső és alsó átszellőzéssel kell elhelyezni a szarufák tetejére ellenléccel leszorítva. Szabadon belógatva 20° hajlásszög feletti tetőknél alkalmazható. A tetőgerincen a fóliát nem szabad áthajtani, biztosítani kell a pára szabad távozását. A fóliát az eresze vonallal párhuzamosan, minimum 10cm-es átfedésekkel - a folyásirányt figyelembe véve - kell fektetni. Normál hőterhelést elviselő alátétfólia (megfelelő átszellőztetés mellett max: +70°C), beépítési hőmérséklet (-)10°C - (+)40°C, UV állóság max.: 4 hét.

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Fedett, száraz helyen, nedvességtől védetten; napfénytől, sugárzó hőtől védetten

Felhasználható:

Tárolási szabályok betartása mellett vásárlást követően 5 éven túl megőrzi tulajdonságait

Jótállás, szavatosság, garancia:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

MSZ EN 13859-1, Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006), Tervezési és alkalmazási útmutató - (Masterplast Group Zrt., 2007)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Nincsen ismert egészségkárosító veszély

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

***A műszaki adatlap érvényes a 2008. január 01. és 2008. december 31. között eladott termékekre**, illetve a nyilatkozat módosításáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (lásd azonosító számot fent).